



Préparation et protection espace de travail



Verser 6 litres d'eau (seau gradué)



Verser le tube de FC Perf, l'additif minéral sec et la teinte dans l'eau de gâchage



Verser 3 sacs de granulats



Verser 1 sac de liant



Verser 6 litres d'eau (seau gradué)



Verser 2 sacs de granulats



Malaxage entre 3 min et 5min



Déverser la préparation dans la brouette

Pour 1 m² de béton sur 8 cm d'épaisseur.

Faire tourner la bétonnière lentement et y mettre dans l'ordre :

- 6 litres d'eau*
- 1 tube de FC Perf à mélanger dans l'eau de gâchage
- 1 additif minéral sec à mélanger dans l'eau de gâchage
- 1 flacon de teinte à mélanger dans l'eau de gâchage
- 3 sacs de granulats
- 1 sac de liant
- 6 litres d'eau*
- 2 sacs de granulat

* Adapter la quantité d'eau en fonction de la météo (Voir fiche technique «Quantité d'eau»)

Impératif : Bétonnière de 300 litres, pour une gâchée d'un sac.

